

**GriP Safety Coatings AG**  
Industriestrasse 13  
CH-6343 Rotkreuz

Tel +41 (0)41 726 20 80  
Fax +41 (0)41 726 20 81

info@grip-antislip.com  
www.grip-antislip.com

## GriP Reinigungs-Empfehlung / PRIVAT

### Reiniger / Desinfektionsmittel

Bei normalen Verschmutzungen reinigen Sie die beschichtete Fläche mit einem Bodenmopp oder einer weichen bis mittelharten Handbürste (gute Naturborsten/Perlonbürste).

GriP - Oberflächen können bei stärkeren Verschmutzungen mit haushaltsüblichen (**ph-Wert 6-8**) Boden-Reinigern gepflegt werden und im Aussenbereich auch mit dem Hochdruckreiniger (min. 60cm Sicherheitsabstand) gereinigt werden.

**Benutzen Sie KEINE abrasiven, polierenden, versiegelnden oder ätzenden Reiniger oder Reinigungswerkzeuge (z.B. farbige und dunkle Scotch-Pads oder rauhe, harte Bürsten).** Durch Anwendung solcher wird die Beschichtung beschädigt und die Rutschfestigkeit nimmt ab.

Bei Einsatz von Reinigungsmaschinen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung damit wir Ihnen die korrekte Aufsatzbürste empfehlen können!

Grundsätzlich ist GriP resistent gegen Desinfektionsmittel (**ph-Wert 6-8**).

**!!!** Beachten Sie unbedingt die Hersteller-Angaben und bringen Sie ausschließlich **verdünnte Substanzen** auf die beschichtete Oberfläche.

Keinesfalls sollten starke Säuren wie z.B. Salzsäure und Basen wie Natriumhydroxid oder auch Chlor-Zusätze wie Chlorix etc., direkte Anwendung finden.

Vermeiden Sie eine lange Verweildauer von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln auf GriP und **neutralisieren** Sie immer mit viel **kaltem**, klarem Wasser.

Im Allgemeinen können alle Reinigungsmittel, die nicht schädlich für die Haut sind, auch auf GriP-Beschichtungen/ Flächen verwendet werden.

Beachten Sie diese Reinigungsempfehlung und Sie werden sich lange an einer rutschfesten Beschichtung erfreuen können!

Eine neue GriP Oberfläche benötigt **12 Stunden zum Trocknen**. Danach ist die Beschichtung trocken genug, um die Fläche wieder zu nutzen, respektive Wasser zu ertragen.

Um den **mechanischen Belastungen** wie zum Beispiel „Reinigungswerkzeug“ gewachsen zu sein, muss die GriP – Beschichtung **insgesamt 5 Tage** durchtrocknen.